

Popis

Polyetylenová páska z pěněného plastu bez krycí fólie. Materiál je jednostranně opatřený kaučukovým lepidlem usnadňujícím montáž.

Forma dodání

Tloušťka 3 mm Délka v roli 30 m Šířka na přání, závisí na limitech výroby cca. do 1000 mm

Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Lepidlo		kaučukové
Pevnost v tahu	ISO 1926	325 kPa (v podélném směru)
Pevnost v tahu	ISO 1926	220 kPa (v příčném směru)
Objemová hmotnost	ISO 845	cca. 30 kg/m ³
Protážení při přetržení	ISO 1926	125% (v podélném směru)
Protážení při přetržení	ISO 1926	115% (v příčném směru)
Odolnost vůči UV záření		omezená (nutné zakrytí)
Teplotní odolnost		-30 °C až +80 °C
Aplikační teplota		+5 °C až +25 °C
Skladovací teplota		+5 °C až +35 °C

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochy. Pásku řádně přitiskněte k podkladu přítlačným válečkem.
- Páska je díky svému materiálu ideální pro styk se silikonovými tmely v případě, že vyžadujeme nepřilnutí tmelu. Tato vlastnost se často využívá při použití pásky jako vymezovače dna spár.

Důležité upozornění

Páska neobsahuje žádný silikon a proto je možné jejich použití v provozech toto vyžadujících např. lakovny apod.



TN115

PE páska



TN115 PE pěnová páska je těsnicí a vymezovací materiál vhodný pro aplikace jako sádkartonové příčky (těsnění mezi nosným profilem a podkladem), těsnění ve vzduchotechnice, měkké uložení ocelových konstrukcí, distanční páska v obvodových pláštích. Primárně páska slouží pro přerušování tepelného mostu, zamezení vzniku galvanického článku, těsnění vůči prachu a průvanu.

Hlavní výhody

- rychlá, snadná a estetická aplikace
- dobrá teplotní odolnost -30 °C až +80 °C
- snadná řezatelnost

TN115

PE páska

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333