

Materiál

Pěnový materiál na bázi PE s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený jednostranně akrylovým lepidlem a PP vrstvou na straně druhé.

Provedení

Jednostranně lepicí pěnová páska navinutá do role v tloušťkách:

2, 3, 4, 5, 6 mm

Barva: antracit, bílá

Technické informace

	jednotky	norma	tl. (mm)	tl. (mm)	tl. (mm)	tl. (mm)	tl. (mm)
			2	3	4	5	6
Hustota	kg/m ³	ISO 845	29	25	25	29	*33/25
Tvrdość Shore 00			47	46	47	48	51
Pevnost v tahu - podélné	kPa	ISO 1926	360	330	310	330	420
Pevnost v tahu - příčné	kPa	ISO 1926	210	200	190	220	280

* 33 kg/m³ platí pro barvu antracit. 25 kg/m³ pro bílou barvu

Technické informace

Společné parametry TN119	
Zesílení	PP film na povrchu
Liner	není
Lepidlo	akrylátové (22 g/m ²)
Aplikační teplota	min. + 5 °C
Teplotní odolnost	-30 °C až +85 °C
Skladování	+5 °C až +30 °C (nevystavovat UV, relativní vlhkost prostředí do 70%)

Příprava podkladu

1. Příprava podkladu Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování

1. Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
2. Poté aplikujte přímo na připravené podkladní plochu.
3. Pásku řádně přitiskněte k podkladu illbruck přítlačným válečkem. U verze materiálu TN117 a PE páska s krycí fólií je nutné před aplikací odstranit ochranný proužek.

Tipy

1. Páska je díky svému materiálu ideálně vhodná pro styk se silikonovými tmely v případě, že vyžadujeme nepřilnutí tmelu. Tato vlastnost je často využívána při použití pásky jako vymezovače dna spár.

Upozornění

Obě varianty pásky neobsahují žádný silikon a proto je možné jejich použití v provozech lakoven apod.



TN119

PE páska bez krycí fólie



Použití

Pěnová páska spolehlivě fungující jako základní těsnění proti prachu a průvanu, přerušení tepelného mostu a zamezení nežádoucích styků konstrukcí.

Hlavní přednosti

- Neobsahuje silikon
- výtečná snášlivost se silikonovými tmely
- vhodná do lakoven apod.
- ideální páska pro zasklívání dřevěných oken

TN119

PE páska bez krycí fólie

 **illbruck**
making it perfect.

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická podpora.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz