

Materiál

Rychle vytvrzující dvoukomponentní polyuretanová pěna s hnacím plynem neobsahujícím freony

Provedení

Hliníková dóza s ventilem a vyprazdňovací trubicí

Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Třída hořlavosti	DIN 4 102	B2, P-NDS 04-118
Tepelná vodivost λ	DIN 52 612	0,035 W/(m·K)
Pevnost v tahu	DIN 53 455	180 kPa
Protážení při přetržení	DIN 53 455	15%
Pevnost ve stříhu	DIN 53 422	100 kPa
Napětí v tlaku při 10 % stlačení	ISO 844	130 kPa
Napěnění		90%
Teplotní odolnost		dlouhodobě: - 40 °C až + 90 °C
Aplikační teplota		+5 °C až +35 °C
Teplota dózy		+10 °C až +25 °C
Nelepivost** (houseska 30 mm)		po 4 min
Řezatelnost** (30 mm houseska)		po 10 min
Plná zatížitelnost pěny a odstranění rozpěr zárubní		po 2 hod
Výdajnost		12 l
Doba skladování		9 měsíců od data výroby
Skladovací teplota		v chladu (nikoli na mrazu), suchu, svislé poloze

Příprava

1. Povrchy musí být zatížitelné, čisté, suché, bez prachu a nečistot.
2. Vložte červený kolík do dna dózy a poté zatlačte kolík silně dovnitř zapřením proti pevnému podkladu.
3. Nyní protřeste intenzivně 30 krát dózu přičemž držte dózu ventilem dopod.
4. Nyní odstraňte ochranný uzávěr na ventilu a našroubujte pevně aplikační trubicí na ventil. Ihned začněte s aplikací PUR pěny, dózu je nutné vyprázdnit během 3 minut.

Aplikace

1. Vždy používejte pěnu tak, aby ventil byl umístěn vespod tzn. dnem vzhůru.
2. Rychlost vytlačování pěny lze řídit pomocí stupně natočení ventilu. Jestliže barva pěny není konstantní je potřeba dózu protřást znovu.
3. Dózu lze vyprázdnit pouze během 3 minut po proražení patrony ve dnu dózy červeným kolíkem a smísením obou složek.
4. Neaktivujte složky pěny pomocí proražení patrony na dně dózy pokud je teplota dózy vyšší než +25°C!

Čištění

K vyčištění pistole a skvrn od nevytvrzené pěny použijte illbruck AA290 PUR Čistič.



FM710

2K-Montážní pěna



Použití

2K – Montážní pěna je obzvláště vhodná pro instalaci dveřních obložkových zárubní, okenních ráků, dřevěných dveřních kazet a rovněž také pro vyplnění drážek, prasklin a utěsnění spár. Kromě toho může být 2K – Montážní pěna použita jako tepelně a zvukově izolační materiál.

Hlavní přednosti

- 2K - montážní lepicí pěna
- výborná přilnavost na beton, zdivo, omítku, kámen, dřevo, kov, plasty (polystyren, PUR tvrdá pěna, polyester, tvrdé PVC)
- dobrá počáteční přilnavost
- rychlé vytvrzování
- pěna je odolná vůči hnilobě, teplotě, vodě a mnoha chemikáliím
- pěna lze přetírat, omítat

FM710

2K-Montážní pěna



Upozornění

Pěnu užívat jen v dobře větratelných místnostech. Při aplikaci nekouřit! Uchovávejte mimo dosah dětí. Před aplikací je vhodné zakrýt přilehlé plochy. Nevytvrzená pěna lze po skončení aplikace vyčistit přípravkem PUR čističem nebo acetonem. Vytvrzenou pěnu je možno odstranit pouze mechanicky. Při transportu dóz s pěnou vozem mohou být ukládány pouze do kufru nebo úložného prostoru. V žádném případě nepřepřevážet dózy v kabině řidiče nebo zadním sedadle. Skladovat ve svislé poloze.

Technický servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si

měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese te vy. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz